

## DAKORIT® Bituflex20B

**Не содержащее растворителей, эластичное битумное каучуковое толстослойное покрытие для гидроизоляции старых битумных и фиброцементных горизонтальных покрытий (крыш)**

### Свойства

**DAKORIT® Bituflex 20B** является вязкой, легкой в применении, обогащенной эластомерами битумно-каучуковой эмульсией. Имеет хорошую адгезию к обычным строительным материалам, устойчивая к воспламенению, тепловому излучению, устойчивая к контакту с грунтовыми водами.

**DAKORIT® Bituflex 20B** имеет высокую стойкость к ультрафиолету и износостойкость. Устойчива к противогололедным солям и агрессивным материалам, обычно встречающимся в грунте.

- Эластичное
- Подходит для нанесения методом распыления
- Имеет высокую адгезию
- Стойкое к УФ-излучению, износостойкое
- Тепло- и холодостойкое

### Применение

**DAKORIT® Bituflex 20B** используется для защиты и восстановления битумных крыш и фиброцементных плит.

Применяется для изоляции строительных объектов в области контакта с грунтом и внутренних помещениях, а также в качестве холодной мастики для асфальта для замыкания асфальтового полотна.

### Области применения:

- Отстойники, подпорные водохранилища, резервуары в гидротехническом строительстве
- Контактующие с грунтом кладки и бетонные плиты
- Битумно-полимерные кровельные полотна
- Волокнисто-цементные плиты
- Балконы и фундаментные плиты под стяжкой
- Изоляция плоских крыш

### Технические характеристики

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Упаковка                                            | ПЭ-ведра               |
| Тара                                                | 23 кг/ 12 кг           |
| Форма поставки                                      | 24 /33 ведер / паллета |
| Плотность                                           | 1,1г/л                 |
| Температура обработки                               | от + 5 °C до + 35 °C   |
| Термостойкость                                      | 100 °C                 |
| Холодостойкость                                     | < -15 °C               |
| Обрыв при растяжении: при +20 °C                    | ≥ 900 %                |
| Стойкость к осадкам <sup>1)</sup>                   | через 4 часа           |
| Полимеризация, готовность к нагрузкам <sup>1)</sup> | через 24 часа          |
| Хранение                                            | 12 месяцев             |

### Расход

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Ненапорная вода                         | 1,5 кг/м <sup>2</sup>   |
| Напорная вода <b>DAKORIT® DV110 89V</b> | > 2,5 кг/м <sup>2</sup> |

<sup>1)</sup> При + 20 °C и 60 % относительной влажности воздуха.

## Подготовка основания

Основание должно быть чистым, плотным и гладким. Скопления грязи следует удалить струей водяного пара или механически.

## Обработка поверхности

1. Для использования в качестве грунтовки развести 20 % водой.
2. **DAKORIT® Bituflex 20B** наносится валиком, кровельной щеткой, широкой штукатурной кистью или **перистальтическим насосом PP 99** в качестве безвоздушного распылителя.
3. При укладке асфальта можно использовать специализированные штабелируемые транспортные средства, снабженные резиновым скребком.
4. После использования инструменты немедленно вымыть водой.

В местах с повышенной нагрузкой или в местах, подверженных образованию трещин, **DAKORIT® Bituflex 20B** следует наносить минимум в 2 слоя; первый слой необходимо покрыть **DAKORIT® DV110 89V** (например, в зоне колебания уровня воды или крыш без уклона).

## Предупреждения

На крышах с затрудненным дренированием (образованием луж), повышенным накоплением пыли, листьев, семян растений, могут образовываться плесень и мох. При высыхании луж образуются высокие поверхностные напряжения, обусловленные усыханием набухших отложений. Возникают трещины (концентрации напряжения), которые могут распространяться на лежащую в нижнем слое изоляцию. Такие области крыши считаются «особо нагруженными поверхностями», которым следует соответствующе относиться.

## Системные продукты hahne

**DAKORIT® DV110 89V**  
Перистальтический насос PP 99

### Важные замечания

- Соблюдать температуру нанесения от + 5 °C до +35 °C.
- Во время высыхания **DAKORIT® Bituflex 20B** защищать от дождя.
- Свежий материал можно смыть водой.
- Высокая влажность воздуха и низкие температуры замедляют процесс высыхания.
- Избегать нагрузки воды, попавшей под покрытие (негативного давления воды).

## Состав

Битумы, полимеры, эмульгаторы, функциональные наполнители.

## Рекомендации по охране труда

При обращении с химическими продуктами необходимо соблюдать общепринятые гигиенические рекомендации и меры безопасности. Следует носить соответствующую защитную рабочую одежду.

## Утилизация

Согласно местным нормам и правилам.

## Импортер

BAUSYSTEMS  
[www.bausystems.com.ua](http://www.bausystems.com.ua),  
[www.bausystems.com.ua](http://www.bausystems.com.ua),  
+38 095 134 12 38,  
+38 068 847 89 95

Рекомендации базируются на многочисленных испытаниях и практическом опыте. Но они не могут применяться в любых условиях. Исходя из этого мы рекомендуем в случае необходимости провести пробы применения. Возможны технические изменения в процессе дальнейшего развития. В остальном действуют наши обычные условия. Состояние на апрель 2018.