

IMBERAL® Aquarol10D

Специальная, готовая к использованию запатентованная грунтовка, не содержащая растворителей, улучшающая адгезию, для использования в системах гидроизоляции

Немецкий патент Р 41 03 773.1-09 – Гидроизоляция зданий

Свойства

IMBERAL® Aquarol 10D является окрашенной в красный оттенок грунтовкой с химическим и физическим воздействием, соответствующим высоким требованиям современных гидроизоляционных технологий.

Связывает прилипшую к основанию пыль (остатки абразивных материалов, цементную и кварцевую пыль) на поверхности минерального строительного материала.

Упрочняет поверхность основания посредством силикатного связующего и образует обладающее достаточной несущей способностью основание для последующей гидроизоляции.

Уменьшает абсорбционную способность основания путем повышения гидрофобности поверхности и устраняет опасность проникновения воды за пределами гидроизоляции.

- Водоотталкивающая
- Упрочняющая
- Наносится кистью, валиком, напылением
- Запатентованная

Применение

IMBERAL® Aquarol 10D применяется в качестве грунтовки для одно и двухкомпонентных толстослойных битумных покрытий, а также для эластичных полимер-модифицированных гидроизоляционных растворов, таких как INTRASIT® PolyC1 54Z и IMBERAL® RSB 55Z.

Области применения:

- Сухие и временно слегка увлажненные поверхности
- Гигроскопичные, минеральные основания
- Горизонтальные и вертикальные поверхности

Технические характеристики

Упаковка	РЕ-ведра
Тара	20 кг / 5 кг
Форма поставки	24 / 120 ведер на паллете
Температура обработки	от +5 °C до +35 °C
Цвет контрольной окраски	красный
Хранение	12 месяцев в прохладном месте при положительных температурах

Расход

Зависит от абсорбционной способности основания	0,15-0,25 кг/м ²
--	-----------------------------

IMBERAL® Aquarol10D

Подготовка основания

Основание должно иметь впитывающую способность, прочным, способным нести нагрузку и очищенным от свободных частиц. Основание может быть слегка влажным. Основание очистить. Произвести шлифование для открытия пор и удаления цементного молочка и загрязнений.

Обработка поверхности

DIN 18533 – гидроизоляция зданий.

DIN 1053 – выполнение каменной (кирпичной) кладки. Учитывайте нормы для выполнения строительных конструкций, контактирующих с грунтом, с использованием толстослойных полимер-модифицированных битумных покрытий.

1. **IMBERAL® Aquarol 10D** наносится на основание кистью, валиком, или путем напыления. На поверхностях с большим количеством пыли рекомендуется нанесение кистью или щеткой для достижения лучшего связывания пыли.
2. Толстослойные гидроизоляции могут наноситься сразу же после высыхания грунтовки до состояния матово-влажной (10-15 мин). Более продолжительное высыхание не имеет отрицательного эффекта на связующие свойства.
3. Инструменты (пульверизатор) после использования незамедлительно вымыть водой.
4. При последующем применении прозрачных покрытий используйте белый **INTRASIT® Aquarol 10A**.

Системные продукты hahne

IMBERAL® S100 90B
IMBERAL® 2K 20B
IMBERAL® 2K-D 20B
IMBERAL® RSB 55Z
INTRASIT® Poly-C1 54Z
IMBERAL® Emuflex 20B
ÖKOPLAST® 1K 20B
ÖKOPLAST® 2K 20B
PROLASTIC® 55Z

Важные замечания

- Защищать смежные элементы от брызг и возникающего при напылении тумана

Составляющие

Органические и неорганические связующие материалы, гидрофобизирующие средства, смачивающее вещество, краситель.

Рекомендации по охране труда

Продукт щелочной. При обращении с химическими продуктами следует обращать внимание на общепринятые гигиенические рекомендации и меры безопасности. При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную рабочую одежду.

Утилизация

Согласно местным нормам и правилам.

Импортер

BAUSYSTEMS
www.bausystems.com.ua,
office@bausystems.com,
+38 095 134 12 38,
+38 068 847 89 95

Рекомендации базируются на многочисленных испытаниях и практическом опыте. Но они не могут применяться в любых условиях. Исходя из этого мы рекомендуем в случае необходимости провести пробы применения. Возможны технические изменения в процессе дальнейшего развития. В остальном действуют наши обычные условия. Состояние на ноябрь 2019.